

S290.. SIBELIUS ACTIVE SELF-POLISHING

					
Pennello o rullo 0-5 %	N° mani: 2/3	1 ore a 20°C	> 120μ	12h a 20°C	4,6 m ² /l allo spessore di 120 μ secchi

Descrizione

Antifouling

Finitura per carene a matrice idrofila autolevigante a base di rame e di sostanze organiche ad azione sinergica, particolarmente indicata per la protezione di scafi che operano a moderata velocità (<25 nodi), la tecnologia utilizzata (CDP erodente) evita l'accumulo di spessore nel tempo. Il rilascio controllato dei componenti attivi realizza una perfetta funzione antivegetativa che viene rinnovata attraverso l'attrito dell'acqua sulla carena. Compatibile anche con scafi in alluminio.

Colore

Disponibile nella gamma di colorazione standard:

29077 White
29079 Red
29080 Marine blue
29078 Black

Disponibile nella **versione professionale** per applicazioni anche a spruzzo

29077P White
29079P Red
29080P Marine blue
29078P Black

Caratteristiche peculiari

- Elevata protezione dal fouling
- Non accumula spessore con i successivi carenaggi
- Ottima scorrevolezza
- Elevate prestazioni meccaniche
- Alta resa

Peso specifico:

29077-29077P 1,65 ± 0,05 g/ml
29078- 29078P 1,70 ± 0,05 g/ml
29079- 29079P 1,57 ± 0,05 g/ml
29080- 29080P 1,63 ± 0,05 g/ml

Preparazione del supporto

Primer monocomponenti Stoppani (Resolution Primer)

Primer bicomponenti Stoppani (Epoxy Plus oppure Black Epoxy tar free)

Carteggiare a secco con carta p 280-320

Vecchie antivegetative: rimuovere gli strati non aderiti; se la vecchia antivegetativa è incompatibile o sconosciuta, isolare con 2 mani di Resolution Primer

Per maggiori dettagli sulle compatibilità dei prodotti consultare la scheda di ciclo appropriata per il lavoro da eseguire.

Applicazione

A pennello o rullo

Umidità relativa < 80%

Temperatura di applicazione >10°C <40°C

Temperatura supporto 3°C>dew point

Preparazione della miscela

Pennello o rullo (tutte le versioni)

S290..	SIBELIUS ACTIVE SELF-POLISHING.....A	volume
S70120	DILUENTE 6400/D.....B	1000 ml
		0-50 ml

Spruzzo (Solo versione professionale da L10)

S290.. P	SIBELIUS ACTIVE SELF-POLISHING.....A	volume
S70120	DILUENTE 6400/D.....B	1000 ml
		50-150 ml

N° di mani: 2/3

Spessore consigliato: >120µ secchi (n°2 mani a rullo da 100 µ umidi ciascuna)

Intervallo fra le passate: 12 ore

Resa teorica mix A : 4,6 m² per 1l allo spessore di 120µ

Resa teorica mix a rullo A+B: 4,6 m² per 1l allo spessore di 120µ

Residuo solido in volume mix A : 50-60 %

Residuo solido in volume mix a rullo A+B : 48-58 %

Il livello di protezione e quindi la durata del prodotto dipende dallo spessore applicato: più spessore = più protezione
Applicare una mano supplementare sulla linea di galleggiamento e sulla prua.

L'esposizione all'aria può causare un'alterazione del colore che tende a sparire dopo l'immersione.

Il prodotto contiene particelle pesanti, pertanto va agitato bene prima dell'uso.

Essiccazione

	10°C	20°C	35°C
Riverniciabile a rullo/pennello dopo	min. 24 h	min. 12 h	min. 6 h
Riverniciabile con se stesso a spruzzo dopo	min. 4 h	min. 2 h	min. 1 h
Tempo di varo	min. 48 max. 1 mese	min. 24 max. 1 mese	min. 12 max. 1 mese

	10°C	20°C	35°C
Versione professionale			
Riverniciabile a rullo/pennello dopo	min. 24 h	min. 12 h	min. 6 h
Riverniciabile con se stesso a spruzzo dopo	min. 4 h	min. 2 h	min. 1 h
Tempo di varo	min. 48 h max. 1 mese	min. 24 h max. 1 mese	min. 12 h max. 1 mese

NOTE: Il prodotto applicato è sensibile all'esposizione diretta ai raggi ultravioletti, per garantire la protezione antivegetativa nel caso i tempi si prolungassero è raccomandabile coprire la parte verniciata o ricoverare l'imbarcazione in luogo protetto. Raccomandiamo di rispettare il tempo di varo, nel caso si eccedesse il tempo massimo prescritto è consigliabile lavare la superficie con acqua dolce ed applicare una mano aggiuntiva di antivegetativa (mano di rinfresco).

SCHEDA TECNICA N° S199-I

REV. 08/2011

Le presenti notizie sono frutto di prove scrupolosamente controllate ed esprimono le ns. migliori e più aggiornate conoscenze. Peraltro queste notizie vengono divulgate unicamente come informazione e non possono impegnare la responsabilità della ns. Azienda né fornire appiglio per contestazioni di qualsiasi genere che possano comunque essere collegate con l'impiego dei prodotti descritti. Ciò anche in considerazione del fatto che le condizioni d'impiego sfuggono al ns. controllo.



Lechler S.p.A. 22100
COMO ITALY - Via Cecilio, 17
Tel. +39.031 586 111 - Fax +39.031 586 206
info@lechler.eu www.lechler.eu